

## Descripción

- **Especificación:** 5×5 mm / 145 g/m<sup>2</sup> / 1210 mm × 100 m
- **Presentación de la malla:** 1.21 m x 100 m
- **Medida del cuadrículado de la malla:** 5×5 mm
- **Peso promedio:** ≥145g / m<sup>2</sup>
- **Espesor:** 0.52 mm
- **Longitud:** 100 m
- **Resistencia a la tracción:** Urdimbre: 1350 N/50mm  
Trama: 1500 N/50m
- **Tejido:** 600 N / 50 mm
- **Contenido de resina:** 18% - 20%
- **Propiedades de resistencia alcalina:** después de 28 de días de estar inmersa en una solución de Hidróxido de Sodio de un 5%, la tasa de retención promedio para la resistencia a la fractura por tracción es ≥70 %.

